



Technisches Datenblatt DELTATEX® Lite



Produktname

DELTATEX® Lite

Produktspezifikationen

Farbe	Weiss
Oberfläche	Glatt
Zusammensetzung	100 % Mikrofasern
Fasergehalt	55 % Polyester und 45 % Polyamid
Herstellungsmethode	Spunlace-Technologie

Materialeigenschaften

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Flächengewicht	60 g/m ²	+/- 10 %	UNI 5114
Dicke	0.38 mm	+/- 10 %	ISO 9073-2
Saugfähigkeit relativ			
Wasser	504 %	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	687 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	410 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Saugfähigkeit absolut			
Wasser	302 g/m ²	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	412 g/m ²	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	246 g/m ²	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Aufsaugzeit	3 s	+/- 10 %	ISO 9073-6



Technisches Datenblatt DELTATEX® Lite

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Reissfestigkeit Trocken Längs	220 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Trocken Quer	120 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Längs	200 N/5 cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Quer	110 N/5 cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Längs	33 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Quer	65 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Längs	34 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Quer	65 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Entfernung von Bakterien	99.999 %		DIN EN ISO 11737-1: 2009-09 DIN EN ISO 846, method C: 2019-08
Kreuzkontamination	Keine		DIN EN ISO 11737-1: 2009-09 DIN EN ISO 846, method C: 2019-08

Normen und Zertifikate



Produktvorteile



Sehr reissfest



Sehr fusselarm



Lösungsmittel-
beständigkeit



Sehr weich



Mehrfach
einsetzbar



Sehr hygienisch

Version

11/2022

* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) bekannt als WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Europäische Norm, DIN: Deutsches Institut für Normung, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt: Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH - 4800 Zofingen | Tel. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch