




Technisches Datenblatt POLITEX® Blue



Produktname

POLITEX® Blue

Produktspezifikationen

Farbe	Blau
Oberfläche	Geprägt
Zusammensetzung	100 % Fasern
Fasergehalt	100 % Polypropylen
Herstellungsmethode	Meltblown-Technologie

Materialeigenschaften

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Flächengewicht	70 g/m ²	+/- 10 %	DIN EN 12127
Dicke			
Saugfähigkeit relativ			
Wasser	363 %	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	874 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	585 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Saugfähigkeit absolut			
Wasser	254 g/m ²	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	612 g/m ²	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	410 g/m ²	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923



Technisches Datenblatt POLITEX® Blue

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Reissfestigkeit Trocken Längs	26 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Trocken Quer	27 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Längs	27 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Quer	29 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Längs	18 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Quer	25 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Längs	19 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Quer	25 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Scheuerbeständigkeit (Belastung 9kPa)	125 Ø Scheuertouren		DIN EN ISO 12947-2

Normen und Zertifikate



Produktvorteile



Besonderheit

Version

08/2024

* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) bekannt als WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Europäische Norm, DIN: Deutsches Institut für Normung, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH - 4800 Zofingen | Tel. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch